【特徴】回路線間が突起などにより短絡寸前の状態 になっている欠陥

【特征】在线路之间凸出等,将要短路之前的缺陷。


**[Characteristics]** Conductors are almost shorted by a conductor projection or the like.

【原因・判断ポイント・発生工程】回路形成時に出来た突起により、回路導体間隔が狭まって出来たもの(回路形成工程)

**【原因、判断要点、发生工序**】在图形转移时发生的 凸出,使得线路间距变窄所引起的(图形转移工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

There exists a spike like protrusion from one conductor that is formed in imaging process so that the conductor spacing is very much narrowed at the protrusion. (Imaging process)



## 1-8-4-16 銅片挟まり短絡/夹杂铜片的疑似短路 / Quasi short by copper debris between conductor

【特徴】導体間に銅片が挟まり短絡しかかっている 状態の欠陥

【特征】在导线之间夹杂铜片,处于将要短路的缺陷。


**[Characteristics]** A copper debris exists between conductors almost to cause short

【原因・判断ポイント・発生工程】何らかの起因で 銅片が銅体間に押し込まれて出来たもの(回路形成 ET~SR塗布工程前)

【原因、判断要点、发生工序】某种起因导致铜片挤进铜导线之间所引起的(图形转移 ET ~涂布 SR 工序前)。


## [Causes/processes involved/keys to judgment]

Copper debris is pushed in between conductors for some reason. (Imaging, etching – solder resist application process)



[コメント] 顕微鏡倍率× [注释] 显微镜倍率 × [Coments] Magnification: ×

> 【コメント】 顕微鏡倍率×



『注释』 显微镜倍率 × [Coments] Magnification: ×